

第二部分 技术参数

货物名称	数量	单位	备注
健身步道	7500	平方米	无
材料名称	用量 kg/m ² /mm	配比	备注
EPDM 颗粒	0.8-1.2kg	1:7-1:5	打底及面层
聚氨酯胶水	0.15-0.2kg	适量添加稀释剂	底胶
	1.2-1.4kg	1:7(胶水:颗粒)	打底
	1.2-1.4kg	1:5(胶水:颗粒)	面层
单组份硅 pu	1.1-1.2kg	稀释剂:5%	≤2kg/m ² /mm
双组份硅 pu	1.1-1.2kg	稀释剂:5% 固化剂:5‰	可厚涂
跑道喷面胶	1.1-1.2kg	1:1(颗粒:喷面胶) 稀释剂:5% 固化剂:5‰	单组份、双组份
F1:5PU 胶	1.1-1.2kg	A 组:B 组=1:5 稀释剂:5% 固化剂:5‰	3:7(颗粒:PU 胶)
底涂	0.2-0.3kg	0.2kg	无
界面剂	0.2-0.3kg	温度过低时, 可添加外配固化剂	无
水性面漆	0.2-0.4kg	常规颜色 0.2kg 即可, 特殊颜色用量	可定制特殊颜色, 定制面漆不退不

		增加，以实际为准	换。
碳酸二甲酯	5%-8%	/	球场专用稀释剂
醋酸乙酯	5%-8%	/	跑道专用稀释剂